

Araldite rapid

Egenskaber

2-komponent epoxylim. Hurtighærdende og transparent. Hærder på 10 minutter og når fuld styrke efter 1 time. Kan slibes og overmales. Tåler temperaturer fra - 50°C til + 65°C.

- Hurtighærdende epoxylim
- Tåler temperaturer fra - 50 °C til + 65 °C.
- Kan overmales

Anvendelse

Anvendes til limning af metal, træ, glas, keramik, læder, gummi og de fleste plasttyper o.lign.

Limfugen er vandfast og bestandig mod de fleste opløsningsmidler.

Underlag

Skal være rent, tørt, fast og egnet til overfladebehandling.

Behandling

Limfladerne skal være rene, tørre og fedtfrie.

For at opnå den bedste vedhæftning, slibes fladen med sandpapir.

Påføring

Punkter tuben med tubehætten.

Tryk en passende mængde lim ud.

Bland omhyggeligt i ca. 45 sek.

Blandet lim skal påføres omgående.

Påfør limen på begge flader.

Pres sammen og hold fladerne fast i ca. 10 min.

Fuld hærkning efter ca. 1 time.

Forventet resultat

Fyldig limfuge.

Opbevaring af ubrudte og brudte emballager: Køligt, frostfrit og tæt tillukket



Tekniske data

Produkttype	Klæber & Lim
Massefylde (kg/l)	1.16
Min. arbejdstemp. under påføring og tørring/hærdning	Min. +5°C
Luftfugtighed	Maks. luftfugtighed 80 % RF.

Nuværende TDS Version

juli 2022

Erstatter TDS Version

januar 2017