

Gips Stukgips

Egenskaber

Type: Gips, stukgips. Brændt gips (calciumsulfat). I optørret tilstand er gips lidt opløseligt med vand, hvorfor det er uegnet udendørs eller under fugtige forhold.



Anvendelse

Anvendes udrørt i vand til udbedring af mindre revner, huller og afstøbninger m.m. på lofter og vægge. Underlaget skal være rent, tørt og bæredygtigt. På gips, puds, murværk el.lign. børstes løse partikler væk. Tilberedes ved blanding med ca. 1 del (vol) vand til 3 dele (vol) gips. Omrøres til ensartet konsistens.

OBS!

Sikkerhedsregler: 1993: 00-1

Opbevaring af ubrudte og brudte emballager: Køligt, tørt og frostfrit

Tekniske data

Produkttype	Spartel- og fugemasse
Massefylde (kg/l)	1.02
Min. arbejdstemp. under påføring og tørring/hærdning	Min. +10°C
Luffugtighed	60
Fortynding	Vand
Rengøring af værktøj m.v.	Varmt vand

Nuværende TDS Version

februar 2008

Erstatter TDS Version

oktober 2007