

# Adhesive Extra

## Produktbeskrivelse

Færdigblandet, transparent ekstra forstærket klæber. Til opsætning af vægbeklædning hvor klæberen påføres væggen.



## Anvendelse

Indendørs i tørre rum til opsætning af vægbeklædning 130-250 g/m<sup>2</sup>, f.eks.

forbehandlet glasfilt, forbehandlet fiberfilt, strukturfilt og glasvæv.

På beton, letbeton, puds, gipskarton, fibergips, træfiberplader, finerplader, spånplader og sandpartede overflader.

## Underlag

Skal være rent, tørt, fast og egnet til overfladebehandling.

## Behandling

Løstsiddende materiale og maling fjernes ved afrensning og slibning.

Smuds, snavs, fedt og afsmitende materiale fjernes ved rengøring.

Vandopløselig misfarvning, nikotin og sod rengøres og behandles med spærrende grundmaling.

Hårde, glatte underlag matslibes og grundmales.

Revner, ujævnheder og huller spartles.

Sugende og porøse underlag grundes.

Ubehandlede, malede og tapetserede underlag grundmales.

## Påføring

På væg med pensel eller rulle.

Afstem lagtykkelse til underlag og vægbeklædning.

Påfør ensartet vådt i vådt og afslut ved at stryge/rulle i samme retning.

Lad klæberen tørre kort inden opsætning af vægbeklædning.

Forskel i lagtykkelse eller uens struktur kan resultere i uensartet overflade.

Utilstrækkelig lagtykkelse medfører risiko for blæredannelse og mangelfuld vedhæftning.

Overdreven lagtykkelse medfører risiko for krakelering, revnedannelse og synlige skjolder.

Klæber påført forsiden kan medførre synlige skjolder.

Kulde/ varme kan påvirke materialets viskositet.

Kondensdannelse under optørring/hærdning må ikke forekomme.

Kulde og øget luftfugtighed forlænger tørretid og gennemhærdning.

Øget temperatur og lav luftfugtighed reducerer tørretid og gennemhærdning.

Gennemfør altid prøvebehandling for kontrol og accept af vedhæftning og resultat.

## Forventet resultat

Ensartet og fastsiddende overflade.

Spærer ikke for gennemslag fra knaster og vandopløselige farvestoffer, vandskjolder og nikotin.

Kan overmales når vægbeklædning og klæber er helt tør.

Belast overfladen med forsigtighed til klæberen er fuldt gennemhærdet.

## OBS!

Sørg for god udluftning under og efter opsætning.

## Miljøinformation

Fjern mest mulig maling fra værktøj før afvaskning i vand. Hæld ikke rest af flydende maling i afløb, aflever det på den lokale genbrugsstation. Minimer dit malingsaffald ved på forhånd at beregne, hvor meget der skal bruges. Opbevar overskydende maling korrekt så rester kan anvendes, og miljøpåvirkning således minimeres.

**Opbevaring af ubrudte og brudte emballager:** Køligt, frostfrit og tæt tillukket

## Tekniske data

Produkttype	[14]
Massefyld (kg/l)	1.05
Tørstof vægt (%)	25
Tørstof vol. (%)	21
Almindelig rækkeevne (m <sup>2</sup> /ltr.)	4
Min. arbejdstemp. under påføring og tørring/hærdning	Min. +15°C
Luftfugtighed	Maks. luftfugtighed 80 % RF.
Fortynding	Skal ikke fortyndes
Rengøring af værktøj m.v.	Vand

### Nuværende TDS Version

oktober 2023

### Erstatter TDS Version

december 2021