

KABRIC Floor Strongcoat Extra

DETALE CPH er eksklusive dekorationsprodukter med øje for de små detaljer. Farver og finishes er inspireret af vores nordiske designarv og naturens foranderlighed. Produkterne er egnede både for professionelle og gør-det-selv.

Produktbeskrivelse

Ultramat, ekstra slidstærk 2-komponent polyurethan lak. Anbefales til overflader behandlet med KABRIC Floor som udsættes for høje funktionelle krav, nogen trafik, brugsbetinget slid og tilsmudsning. Fremhæver overfladens æstetik og visuelle udtryk.

- 2-komponent polyurethan lak
- Ekstra robust
- Ultramat



Anvendelse

Opholdsrum, klinik, butik, kontor, køkken og lignende brugsrum. Anvendes på underlag behandlet med KABRIC Floor.

Underlag

Skal være rent, tørt, fast og egnet til overfladebehandling.

Behandling

Støvsug og tør efter med en hårdt opvredet klud. Påfør tre gange KABRIC Floor Strongcoat Extra med pensel og/eller rulle.

Påføring

Pensel eller rulle.
Bland komponent A (base) med komponent B (hærdere).
Omrør grundigt.
Afstem valg af værktøj med krav til finish.
Sluk gulvvarme medens behandlingen pågår.
Efter behandling tændes gulvvarmen gradvist.
Påfør ensartet vådt i vådt, undgå overlap og laksøer.
Anvend altid samme batch nummer på sammenhængende/ubrudte overflader.
Kulde/ varme kan påvirke materialets viskositet.
Kondensdannelse under optørring/hærdning må ikke forekomme.
Kulde og øget luftfugtighed forlænger tørretid, gennemhærdning og genbehandlingsinterval.
Øget temperatur og lav luftfugtighed reducerer tørretid og gennemhærdning.
Gennemfør altid prøvebehandling for kontrol og accept af vedhæftning og resultat.

Forventet resultat

Ultramæt ekstra slidstærk overflade med smuds- og vandafvisende egenskaber.

Tåler rengøring, herunder pletrengøring med rengøringsmiddel uden slibemiddel pH > 2 < 9, vand, børste og klud.

Fugtbetingede dimensionsændringer fra underlaget kan medføre synlige aftegninger i den færdige overflade.

Belast overfladen med forsigtighed til malingen er fuldt gennemhærdet.

Overfladen kan tages let i brug efter 10 timer. Møbler dog først efter 24 timer.

Tips

Sæt filt puder på møbler for at minimere mærker og ridser.

Beskyt overfladen og steder med megen trafik og koncentreret slid.

Miljøinformation

Fjern mest mulig maling fra værktøj før afvaskning. Hæld ikke rest af flydende maling i afløb, aflever det på den lokale genbrugsstation. Minimer dit malingsaffald ved på forhånd at beregne, hvor meget der skal bruges. Opbevar overskydende maling korrekt så rester kan anvendes, og miljøpåvirkning således minimeres.

Opbevaring: Køligt, frostfrit og tæt tillukket

Supplerende Info

Anti-slip according to DIN 51130: R10

Holdbarhed: 24 måneder i ubrudt emballage.

Tekniske data

Massefylde (kg/l)	1.05
Tørstof vol. (%)	30
Almindelig rækkeevne (m ² /litr.)	7
Min. arbejdstemp. under påføring og tørring/hærdning	Min. +15°C
Luftfugtighed	Maks. Luftfugtighed 80 % RF
Støvtør ved 20°C, 60% RF (Timer)	1
Genbehandlingstør ved 20°C, 60% RF (Timer)	3
Gennemhærdet ved 20°C, 60% RF (Døgn)	8
Brugstid (Timer)	24
Rengøring af værktøj m.v.	Vand

Nuværende TDS Version

april 2024

Erstatter TDS Version

november 2023