

KABRIC Floor Strongcoat Matt

DETALE CPH er eksklusive dekorationsprodukter med øje for de små detaljer. Farver og finishes er inspireret af vores nordiske designarv og naturens foranderlighed. Produkterne er egnet både for professionelle og gør-det-selv.

Produktbeskrivelse

Mat robust PU-forstærket acryllak. Anbefales til overflader behandlet med KABRIC Floor som udsættes for middel funktionelle krav, let trafik, brugsbetinget slid og let tilsmudsning. Fremhæver overfladens æstetik og visuelle udtryk.

- **PU-forstærket acryllak**
- **Robust**
- **Mat**



Anvendelse

Opholdsrum og lignende brugsrum.
Anvendes på underlag behandlet med KABRIC Floor.

Underlag

Skal være rent, tørt, fast og egnet til overfladebehandling.

Behandling

Støvsug og tør efter med en hårdt opvredet klud.
Påfør 3 lag KABRIC Floor Strongcoat Matt med pensel og/eller rulle.

Påføring

Pensel og rulle.
Afstem valg af værktøj med krav til finish.
Sluk gulvvarme medens behandlingen pågår.
Efter behandling tændes gulvvarmen gradvist.
Påfør ensartet vådt i vådt, undgå overlap og laksøer.
Anvend altid samme batch nummer på sammenhængende/ubrudte overflader.
Kulde/ varme kan påvirke materialets viskositet.
Kondensdannelse under optørring/hærdning må ikke forekomme.
Kulde og øget luftfugtighed forlænger, tørretid, gennemhærdning og genbehandlingsinterval.
Øget temperatur og lav luftfugtighed reducerer tørretid og gennemhærdning.
Gennemfør altid prøvebehandling for kontrol og accept af vedhæftning og resultat.

Forventet resultat

Mat slidstærk overflade med smudsafvisende egenskaber.

Fyldig finish med optimal sammenflydning.

Tåler rengøring, herunder pletrengøring med rengøringsmiddel uden slibemiddel $pH > 2 < 9$, vand, børste og klud.

Fugtbetingede dimensionsændringer fra underlaget kan medføre synlige aftegninger i den færdige overflade.

Belast overfladen med forsigtighed til lakken er fuldt gennemhærdet.

Overfladen kan tages let i brug efter 24 timer.

Tips

Sæt filt puder på møbler for at minimere mærker og ridser.

Beskyt overfladen og steder med megen trafik og koncentreret slid.

Miljøinformation

Fjern mest mulig maling fra værktøj før afvaskning. Hæld ikke rest af flydende maling i afløb, aflever det på den lokale genbrugsstation. Minimer dit malingsaffald ved på forhånd at beregne, hvor meget der skal bruges. Opbevar overskydende maling korrekt så rester kan anvendes, og miljøpåvirkning således minimeres.

Opbevaring: Køligt, frostfrit og tæt tillukket

Supplerende Info

Anti-slip according to DIN 51130: R9

Holdbarhed: 24 måneder i ubrudt emballage.

Tekniske data

Massefylde (kg/l)	1.03
Almindelig rækkeevne (m ² /litr.)	12
Min. arbejdstemp. under påføring og tørring/hærdning	Min. +10°C
Luftfugtighed	Maks. Luftfugtighed 80 % RF
Støvtør ved 20°C, 60% RF (Timer)	1
Genbehandlingstør ved 20°C, 60% RF (Timer)	2
Gennemhærdet ved 20°C, 60% RF (Døgn)	7
Rengøring af værktøj m.v.	Vand

Nuværende TDS Version

april 2024

Erstatter TDS Version

november 2023