

# Murmaling

## Egenskaber

Facademaling, der kan anvendes på de fleste typer mineralske underlag. Giver et helmat og kalket udseende. Beskytter mod fugtindtrængning, og tillader fugt og vanddamp indefra at sive ud. Hæmmer mug- og skimmelvækst på overfladen af slutbehandlingen.

## Anvendelse

Brug den på nye og tidligere malede mineralske overflader udendørs. Er specielt velegnet til underlag som er lidt afsmittende eller porøse, som fx kalkede overflader. Må ikke anvendes på liggende flader, hvor der er risiko for vand fælder.

## Underlag

Sørg for at underlaget er rent, tørt og fast

## Påføring

Afrens mug og skimmel med facadevask begroning.  
Rengør tidligere behandlede overflader med facadevask ekstra.  
Fjern alt løst puds og lign. og udfyld huller og revner med repafiller ude.  
Grund afsmittende og sugende underlag med murgrunder.  
Påfør Yunik Murmaling 1-2 gange med pensel, rulle eller sprøjte.

## Tips

Ældre facader, der ofte er blevet kalket, bør i nogle tilfælde fortsat behandles med kalk. Undgå direkte sol, regn og stærk blæst ved påføring.

## Miljøinformation

Fjern mest mulig maling fra værktøj før afvaskning. Hæld ikke rest af flydende maling i afløb, aflever det på den lokale genbrugsstation. Minimer dit malingsaffald ved på forhånd at beregne, hvor meget der skal bruges. Opbevar overskydende maling korrekt så rester kan anvendes, og miljøpåvirkning således minimeres.

**Opbevaring af ubrudte og brudte emballager:** Køligt, frostfrit og tæt tillukket



## Tekniske data

Massefylde (kg/l)	1.4
Tørstof vægt (%)	50
Almindelig rækkeevne (m <sup>2</sup> /litr.)	8
Min. arbejdstemp. under påføring og tørring/hærdning	Min. +10°C
Luftfugtighed	Maks. Luftfugtighed 80 % RF
Støvtør ved 20°C, 60% RF (Timer)	1
Genbehandlingstør ved 20°C, 60% RF (Timer)	24
Gennemhærdet ved 20°C, 60% RF (Døgn)	28
Fortynding	Vand
Rengøring af værktøj m.v.	Penselrens

### Nuværende TDS Version

december 2021

### Erstatter TDS Version

maj 2021