

Gulvmaling (V)

Produktbeskrivelse

Halvblank, hurtigtørrende og slidstærk gulvmaling. Diffusionsåben, så vanddamp, der kommer nedefra, kan trænge igennem.

Anvendelse

Anvendes til beton- og trægulve indendørs med almindelig krav til brugsbetinget slid og tilsmudsning.

Egnet til gulve, som er udsat for nedefrakommende fugt.

Spærrer ikke for gennemslag fra knaster.



Underlag

Sørg for at underlaget er rent, tørt, fast og fri for olie, fedt, kalk- og sæberester.

Påføring

Rengør med grundrengøring.

Fjern evt. slamlag på nye betongulve ved mekanisk afrensning.

Grund sugende betonunderlag med forankringsgrunder.

Evt. knaster behandles med knastlak.

Nye eller ubehandlede trægulv grundes med spærrende grunder.

Tidligere behandlede overflader rengøres med grundrengøring.

Slib glatte overflader matte.

Påfør 2 gange med pensel eller korthåret malerulle.

Husk at lufte ud, når du har malet.

Godt at vide

Belast ikke gulvet med rengøring eller spidse genstande den første uge.

Overfladen kan tages i forsigtig brug efter 24 timer.

Miljøinformation

Fjern mest mulig maling fra værktøj før rengøring. Hæld ikke rest af flydende maling i afløb, aflever det på den lokale genbrugsstation. Minimer dit malingsaffald ved på forhånd at beregne, hvor meget der skal bruges. Opbevar overskydende maling korrekt så rester kan anvendes, og miljøpåvirkning således minimeres.

Opbevaring af ubrudte og brudte emballager: Køligt, frostfrit og tæt tillukket

Tekniske data

Glans	Halvblank;50
Massefylde (kg/l)	1.25
Tørstof vægt (%)	51
Tørstof vol. (%)	40
Almindelig rækkeevne (m ² /ltr.)	8
Min. arbejdstemp. under påføring og tørring/hærdning	Min. +10°C
Luffugtighed	Maks. luffugtighed 80 % RF.
Støvtør ved 20°C, 60% RF (Timer)	2
Genbehandlingstør ved 20°C, 60% RF (Timer)	6
Gennemhærdet ved 20°C, 60% RF (Døgn)	28
Emission jf. ISO 16000-6:2011 (< µg/m ² h efter 28 dage)	10
Slidstyrke	Abrasion Resistance Index: 210
Fortynding	Vand
Rengøring af værktøj m.v.	Vand og sæbe

Nuværende TDS Version

januar 2023

Erstatter TDS Version

december 2021